

LES COUSINS

160, rue des 4 Termes - Z. I. des Paluds - BP 1124 - 13782 AUBAGNE CEDEX
Tél. 04.42.82.26.26 - Fax. 04.42.82.26.27
www.lescousins.fr - info@lescousins.fr

WMT

Grès de coulage blanc crème
Température de cuisson : 1000°C à 1300°C

Propriétés en cru

Humidité: 0.8%
Retrait au séchage (du moule sec à la densité conseillée) : 5.00 %

Propriétés en cuit (à 1200°C)

Absorption d'eau : 2.8 %
Retrait de cuisson : 5.5 %
Coefficient de dilatation (20° - 400° C) : $69 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$
Coefficient de dilatation (20° - 500° C) : $75 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$
Coefficient de dilatation (20° - 600° C) : $91 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$

Préparation

44 litres d'eau pour 100 kg de poudre de coulage
Densité d'utilisation conseillée : 1750 g/litre
Défloculation: Pour 100 kg de poudre, ajouter 240 gr de Dolaflox